

Specijalni prajmer za PUMACRYL sisteme otpadnih voda

- Poboljšana adhezija na vlažnim betonskim podlogama
- Brzo i sušenje
- Pruža odličnu adheziju narednim slojevima

OPIS PROIZVODA

PUMACRYL PRIMER slabo viskoznan, ljubičasto-plavi, dvo komponentna reaktivna smola zasnovana na metil metakrilatu. Nakon polimerizacije, veći deo prvobitne boje materijala nestaje.

PODRUČJA PRIMENE

PUMACRYL PRIMER H se primenjuje kao finansi premaz na vlažnim betonskim podlogama
Uopšteno gledano, vreme potrebno za sušenje i adheziono testiranje moraju biti testirani pre samog nanosa na podlogu.

PRIPREMA POVRŠINE

Na površini se ne smeju nalaziti tragovi slobodne vode. Površina mora biti čista, bez prašine, tragova masti i ulja. Ostaci materijala ili tragovi na površini mogu na primer biti uklonjeni peskarenjem dok se na primer tragovi masti i ulja mogu ukloniti plamenom.

MEŠANJE

Pre upotrebe, PUMACRYL PRIMER H mora se pažljivo i temeljno mešati kako bi se postigla ravnomerna raspodela parfina po celoj zapremini proizvoda. PUMACRYL PRIMER H se zatim temeljno meša sa PUMACRYL CATALYST (50% dibenzol peroksid).

Količina katalizatora koji se dodaju (u zavisnosti od temperature):

Dodatak na 1 kg PUMACRYL PRIMER H:

Temp.	%	Dodati u 1 kg
30 °C	1	10 g PUMACRYL CATALYST
20 °C	2	20 g PUMACRYL CATALYST
10 °C	4	40 g PUMACRYL CATALYST
0 °C	6	60 g PUMACRYL CATALYST
-5 °C	6	60 g PUMACRYL CATALYST +
	0,8	8 g PUMACRYL ACCELERATOR
-10 °C	6	60 g PUMACRYL CATALYST +
	1,2	12 g PUMACRYL ACCELERATOR
-15 °C	6	60 g PUMACRYL CATALYST +
	1,6	16 g PUMACRYL ACCELERATOR

težina/zapremina konverzija CATALYST:

1 cm³ = 0,64 g

1 g = 1,57 cm³

PRIMENA

Posle mešanja sa katalizatorom, PUMACRYL PRIMER H se izliva na podlogu, u trakama, i razmazuje valjkom za bojenje. Na veoma poroznim podlogama, postoji potreba za nanošenje u 2 sloja. U svakom slučaju, nanositi kontinuirano material do zasićenja podloge, kako bi se dobio konutinuiran sloj-smolni premaza na podlozi.

Nanošenje-razbacivanje suvog kvarnog peska (čestice veličine 0,7–1,2 mm ili 0,3–0,7 mm) na vlažan prajmer (oko 0,3 kg/m²).

ČIŠĆENJE

Oprema-valjci koji su se koristili moraju biti odmah očišćeni nakon primene premaza. Pogodni detrdženti su etil acetat, aceton i metil metakrilat.

POTROŠNJA

Potrošnja: oko 0,3 kg/m².

Pogledati u PUMACRYL specifikaciji.

PAKOVANJE

10 kg metalna kanta za višenamensku upotrebu

SKLADIŠTENJE

Kada se čuva na tamnom i suvom mestu, u originalnom pakovanju, neotpakovan, rok upotrebe je 6 meseci. Idelni uslovi skladištenja su: 15–20 °C

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE

Pogledati sigurnosni list na sajtu:

www.vandex.com.

Please note that an objective comparison with other data is only possible if norms and parameters are identical.

TEHNIČKI PODACI	Jedinica	Vrednost	Standard
Tečno stanje			
Viskozitet 25 °C	[mPa*s]	100-130	DIN 53214
Gustina, 25 °C	[g/ml]	1,02	DIN 51757
Vreme za primenu 20 °C	[min]	oko 15	
Vreme sušenja 20 °C	[min]	oko 60	
Temperatura sušenja	[°C]	+11,5	ISO 1516
Čvrsto stanje			
Zatezna čvrstoća 20°C	[N/mm ²]	10,4	
Izduženje pri maksimalnom rastezanju	[%]	2,1	ISO 53455
Izduženje na prelomu	[%]	2,1	
Modul elastičnosti	[N/mm ²]	720	
Gustina 25 °C	[g/cm ³]	1,18	ISO 1183

The information contained herein is based on our long-term experience and the best of our knowledge. We can, however, make no guarantee since for a successful outcome, all circumstances in an individual case must be taken into consideration. Indications of quantities required are only averages which in certain cases might be greater.



An RPM Company

HEAD OFFICE AND INTERNATIONAL SALES:
Vandex International Ltd
P.O. Box · CH-4501 Solothurn/Switzerland
+41 32 626 36 36 · info@vandex.com · www.vandex.com

PRODUCTION :
Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
P.O. Box · D-21487 Schwarzenbek/Germany

