

Sredstvo za učvršćavanje površine

- *Površinsko otvrdnjavanje, dubinska zaštita betona i cementnih materijala*
- *Tečnost spremna za upotrebu*

OPIS PROIZVODA

Tečnost, spremna za upotrebu, za strukturalnu solidifikaciju na bazi silikata.

PODRUČJA PRIMENE

Za upotrebu na betonskim i cementnim površinama.

SVOJSTVA

VANDEX MINERALIT proizvodi se kroz fizičko-hemijski proces u poboljšanju stukturane punoće cementnih materijala. Kristalizacija uzrokuje visok sadržaj silicijumskih kiselina koja će poboljšati zateznu čvrstoću i gustinu datog materijala.

PRIPREMA PODLOGE

Površina mora biti čista i odstranjene sve nečistoće i dodatni Materijali. Odstraniti sve nedovoljno čvrste materijale sa površine. Podloga mora biti suva i očišćena.

PRIMENA

Primeniti VANDEX MINERALIT u 1 - 2 sloja, četkom ili sprejom. Ako se primenjuje u spreju, mora biti pod niskim pritiskom.

POTROŠNJA

Zavisí od poroznosti sredine na kojoj se nanosi, normalna potrošnja je između 150–250 ml/m². Preciznije mere se mogu odrediti probnim nanosom na željenoj površini.

PAKOVANJE

10 litara - kontejner

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u prostoru zaštićenom od mraza. U ne otvorenom, ne oštećenom pakovanju, rok trajanja je 24 meseca.

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE

VANDEX MINERALIT je alkalni materijal. Izbeći kontakt sa očima i kožom. Nositi zaštitne rukavice, zaštitu za oči i lice. U slučaju kontakta sa očima isprati sa velikom količinom vode i obratiti se lekaru za savet.

Za više informacija pogledati Material Safety Data Sheet na www.vandex.com.

| TEHNIČKI PODACI | jedinica | |
|------------------|----------|------------------|
| Izgled | | Prozirna tečnost |
| Boja | | Bez boje |
| Gustina na 20 °C | [kg/l] | oko 1.14 |
| Ph vrednost | | oko 11.5 |

All data are averages of several tests under laboratory conditions. In practice, climatic variations such as temperature, humidity, and porosity of substrate may affect these values.

The information contained herein is based on our long-term experience and the best of our knowledge. We can, however, make no guarantee since for a successful outcome, all circumstances in an individual case must be taken into consideration. Indications of quantities required are only averages which in certain cases might be greater.

Vandex
CONCRETE

An **RPM** Company

PROTECTION AND WATERPROOFING

HEADOFFICE AND INTERNATIONAL SALES:
VANDEX INTERNATIONAL LTD
P.O. Box, CH-4501 Solothurn/Switzerland
Phone: +41 32 626 36 36, Fax +41 32 626 36 37
E-mail: info@vandex.com
www.vandex.com

PRODUCTION AND SALES GERMANY/AUSTRIA:
VANDEX ISOLIERMITTEL-GESELLSCHAFT m.b.H.
P.O. Box, 1406, D-21487 Schwarzenbek/Germany
Phone: +49 4151 89 15-0, Fax +49 4151 89 15 50 E-mail:
info@vandex.de www.vandex.de

