

**FLEXBIT S****Polimer modifikovani bitumenski premaz, koji je moguće nanositi u spreju**

- Jednokomponentni
- Tiksotropičan
- Fleksibilan i protiv pukotina
- Velika otpornost na starenje
- Lako i jednostavno nanošenje na vlažne podloge
- Bez rastvarača

OPIS PROIZVODA

VANDEX FLEXBIT S je jednokomponentni, spremana za upotrebu, tiksotropna membrana bez rastvarača, bazirana na modifikovanoj polimer bitumenskoj emulziji.

PODRUČJA PRIMENE

Nalik pasti, VANDEX FLEXBIT S obezbeđuje vodoneporopustnost protiv vlage u zemlji i ne akumulirane protočne vode, kao i akumulirane protočne vode ispod podnih ploča (površina), na zidovima i ostalim elementima ispod površine.

SVOJSTVA

VANDEX FLEXBIT S sadrži visoku otpornost na agresivne podzemne vode. Nije dugotrajno otporan na aromatična i alifatska jedinjenja kao što su ulje, mast, itd.

Naneti po preporučenoj debljini od oko 4.5– 5.5 kg/m², membrana je umereno premošćena.

PRIPREMA POVRSINE

Površina mora biti čista bez prašine, tragova masti i ulja. Ukloniti sve izbocene na podlozi. Velike pore i pukotine, udubljenja i šupljine moraju biti zakrpljene odgovarajućim cementom, idealno sa VANDEX BB 75 ili VANDEX UNI MORTAR 1. Pre nanošenja VANDEX FLEXBIT S, površina mora biti suva ili blago vlažna.

PRIMENA

VANDEX FLEXBIT nanosi se pomoću nazubljene gletilice ili odgovarajuće opreme za prskanje. Temperatura ambijenta i supstrata mora biti min. +5 °C.

VANDEX FLEXBIT S se nanosi u dva sloja od oko 2.5 kg/m² svaki. Pre prvog sloja, pripremiti podlogu, ukloniti neravnine, zaostale tragove betona, da popuni otvorene pore, a potom naneti VANDEX FLEXBIT S. Neophodno je da materijal bude suv na dodir pre nanošenja drugog sloja.

Sveže nanesen premaz mora biti zaštićen odgovarajućim sredstvima, od jakih sunčevih zraka i kiše.

POTROŠNJA

Vrsta	Količina	Potrošnja vlažnog materijala	Min. debljina suve membrane
nanosa	slojeva		
Vlažno zemljište	2 sloja	oko 4.5 kg/m ²	3 mm
Površinska voda bez priska i protočna voda	2 sloja	oko 4.5 kg/m ²	3 mm
Akumulirana protočna voda	2 sloja sa armaturom	oko 5.5 kg/m ²	4 mm

PAKOVANJE

200 kg - burad
30 kg - pastična kanta

SKLADIŠTENJE

Kada se čuva neotvoren, neoštećen u originalnom pakovanju, na temperaturi min. +5 °C, rok upotrebe je oko 9 meseci. U toku transporta i u skladištu materijal mora biti zaštićen od mraza.

ČIŠĆENJE

Dok je u svežem stanju VANDEX FLEXBIT S se može ukloniti sapunom i vodom kako sa opreme tako i sa ruku. Kada je u suvom stanju, VANDEX FLEXBIT S se može ukloniti odgovarajućim rastvaračima.

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE

VANDEX FLEXBIT S nije opasna materija. Kako god, pridržavajte se uobičajenih sigurnosnih mera prilikom rukovanja hemikalijama. Potrebno je obezbediti dobru ventilaciju ako rukujete velikim količinama i u zatvorenim područjima. Izbegavajte kontakt sa kožom i očima. Nosite odgovarajuću zaštitu za lice/oči i zaštitne rukavice. U slučaju kontakta sa očima odmah isprati sa puno vode i potražiti lekarsku pomoć.

Za detaljnije informacije pogledati bezbednosni list na web stranici www.vandex.com.

TEHNIČKI PODACI	jedinica	
Izgled		Pasta braon boje
Boja		nakon sušenja crna
Gustina proizvoda	[kg/l]	1.00
Temperatura na kojoj se primenjuje materijal	[°C]	Iznad +5 °C
Kapacitet premoščavanja pukotina Na +4 °C, 2 mm debeljine suve tanke prevlake	[mm]	2
Koeficijent difuzije pare		5'000–30'000
Otpornost na toplostu	[°C]	Do +70 °C
Otpornost na hladnoću	[°C]	0 bez pukotina kada je savijen
Vodonepropusnost (DIN 52123)	[bar]	0.75
Otpornost na kišu (DIN 52461)		Otporan nakon otp. 5 sati
Smanjenje debeljine sloja prilikom sušenja	[%]	Oko 35

All data is averaged from several tests under laboratory conditions. In practice, climatic variations such as temperature, humidity, and porosity of substrate may affect these values.

The information contained herein is based on our long-term experience and the best of our knowledge. We can, however, make no guarantee since for a successful outcome, all circumstances in an individual case must be taken into consideration. Indications of quantities required are only averages which in certain cases might be greater.



Vandex
CONCRETE

PROTECTION AND WATERPROOFING

HEADOFFICE AND INTERNATIONAL SALES: **VANDEX INTERNATIONAL LTD**
 P.O. Box, CH-4501 Solothurn/Switzerland
 Phone: +41 32 626 36 36, Fax +41 32 626 36 37
 E-mail: info@vandex.com www.vandex.de

PRODUCTION AND SALES GERMANY/AUSTRIA:
VANDEX ISOLIERMITTEL-GESELLSCHAFT m.b.H.
 P.O. Box, 1406, D-21487 Schwarzenbek/Germany
 Phone: +49 4151 89 15-0, Fax +49 4151 89 15 50
www.vandex.com E-mail: info@vandex.de




VXIDS266E0510