

Brzo delujuća vodonepropusna smesa za učvršćivanje

- 2 minuta potrebna za sušenje
- Zaustavlja tekuću vodu
- Za primenu oko cevi i na cevima u šahtovima
- Napravljena za upotrebu u kanalizacijama i šahtovima

OPIS PROIZVODA

Je cementna, spremna za upotrebu, brzo delujuća smesa koja sprečava prodror vode i zaustavlja vlagu.

PODRUČJA PRIMENE

VANDEX RAPID 2 može se koristiti unutra ili spolja, kao vodootporni priključni malter ili gde je potrebno brzo delujući i brzo sušeći malter:

- Zaustavlja curenje i prodiranje vode
- Zaptivanje cevi koje cure
- Zaptivanje pukotina
- Zaptivanje vlažnih površina
- Zaptiva curenje na glinenim cevima
- Zaptivanje zglobovnih delova cevi
- Zaustavlja curenje vode u vodenim strukturama gde je potrebno brzo delovanje
- Kod instalacije čeličnih elemenata u betonskim površinama
- Otpornost na eroziju
- Pogadan za podvodni rad

VANDEX RAPID 2 can be used on the following substrates:

- Concrete
- Masonry
- Earthenware
- Cast iron pipes
- Plastics pipes
- Stone

SVOJSTVA

VANDEX RAPID 2 ima sledeća fizička svojstva:

- Sprečava prodiranje vode
- Očvrse posle 2 minuta nakon primene
- Izdržljiv, bez skupljanja
- Može se koristiti na podvodnim radovima
- Može se mešati sa vodom ili koristiti u suvom obliku
- Laka primena
- Upakovan, spreman za upotrebu u kantama

PRIPREMA POVRŠINE

Podloga koja se tretira mora biti čista i ravna, otvorenih pora, čista površina bez tragova, pukotina i izbočina. Pukotine moraju biti isećene do zdravog materijala, ostavljajući odgovarajuću šupljinu za prijem VANDEX RAPID 2.

MEŠANJE

Mešati 1 kg VANDEX RAPID 2 sa 0.20–0.25 litre čiste vode u kontejneru. Pri hladnom vremenu, koristiti mlaku vodu. Na topлом vremenu koristiti hladnu vodu.

Da bi se izbegli ostaci materijala, zamešavati VANDEX RAPID 2 u manjim količinama.

PRIMENA

- Nakon zamešavanja, primeniti VANDEX RAPID 2 na površini u kratkom roku. Dobro mešati smesu, zatim je naneti na površinu i držati čvrsto 1–2 minuta (nositi gumene rukavice).
 - Održavajte pritisak bez ometanja dok materijal ne očvrse.
 - Ukloniti višak materijala.
 - Nakon laganog predpranja, primeniti neki od normalnih VANDEX hidroizolacionih premaza.
- U određenim okolnostima VANDEX RAPID 2 se može upotrebljavati kao prah.

SUŠENJE

Izbegavati jako mehaničko opterećenje do 1 sat nakon primene. Obezbediti odgovarajuću zaštitu od vremenskih uslova (na primer: kiša, sunce, mraz, vетар) dok materijal ne očvrse.

POTROŠNJA

Postavljanje-oblaganje cevi prečnika 30cm zahteva 2-3kg materijala.

PAKOVANJE

15kg plastična kanta.

SKLADIŠTENJE

Kada se čuva na suvom i hladnom mestu, neotppakovani, ne oštećen u originalnom pakovanju, rok trajanja je 12 meseci.

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE

VANDEX RAPID 2 sadrži cement.

Iritira kožu i respiratori sistem. Rizik od ozbiljnih oštećenja očiju. – Držati van domaćaja dece. Ne udisati u vidu prašine. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontakta sa očima, isprati sa velikom količinom čiste vode i obratiti se lekaru. Koristiti zaštitne rukavice i naočare. Ako se proguta materijal, odmah se obratiti lekaru i poneti ambalažu sa deklaracijom sa sobom.

Za dalje informacije se obratiti na sajtu Vandex: www.vandex.com

TEHNIČKI PODACI	Jedinica	Vrednost
Agregatno stanje		praškasta materija
Boja		Sive boje
Gustina	[kg/l]	oko 1,4
Komponente		jednokomponentna
Temperatura primene	[°C]	+5 do +25
Vreme sušenja	[min]	oko 2
Jačina pritiska (na 10 °C)	[N/mm ²]	1h: 4,0 6h: 6,0 24h: 14,0 28 d: 40,0 (u vodi)
Zatezna čvrstoća savijanja	[N/mm ²]	28 d: 8,0

All data are averages of several tests under laboratory conditions. In practice, climatic variations such as temperature, humidity, and porosity of substrate may affect these values.

The information contained herein is based on our long-term experience and the best of our knowledge. We can, however, make no guarantee since for a successful outcome, all circumstances in an individual case must be taken into consideration. Indications of quantities required are only averages which in certain cases might be greater.



Vandex
CONCRETE

An **RPM** Company

PROTECTION AND WATERPROOFING

HEADOFFICE AND INTERNATIONAL SALES: **VANDEX INTERNATIONAL LTD**
 P.O. Box, CH-4501 Solothurn/Switzerland
 Phone: +41 32 626 36 36, Fax +41 32 626 36 37
 E-mail: info@vandex.com www.vandex.de

PRODUCTION AND SALES GERMANY/AUSTRIA:
VANDEX ISOLIERMITTEL-GESELLSCHAFT m.b.H.
 P.O. Box, 1406, D-21487 Schwarzenbek/Germany
 Phone: +49 4151 89 15-0, Fax +49 4151 89 15 50
www.vandex.com E-mail: info@vandex.de


